



VARISTONE®

Werkinstructie

Verwijderen van 2K voegmortel-sluier met VARISTONE EP Reiniger

VARISTONE EP Reiniger is speciaal ontwikkeld om sluiervorming van 2-componenten voegmortels (zoals Varistone MST of Z) te verwijderen. Volg onderstaande stappen voor een optimaal resultaat.

- 1. Voorreiniging**
 - Verwijder los zand en organisch vuil met **Varistone Bio Krachtreiniger**.
 - Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een handstoffer of kokosbezem.
 - Laat het middel 5 minuten inwerken.
- 2. Oppervlak drogen**
 - Maak het oppervlak zo droog mogelijk met een trekker en/of bladblazer.
- 3. Aanbrengen van EP reiniger**
 - Breng het product aan met een blokkwast of vachtroller.
 - Verdeel gelijkmatig over de tegels.
 - Houd 1 cm afstand tot de voegen.
- 4. Voorkom indroging**
 - Benevel het oppervlak licht om indrogen te voorkomen, zeker op zonnige dagen.
 - Tip: Behandel bij voorkeur in de vroege ochtend.
- 5. Inwerktijd**
 - Laat de EP Reiniger 30 minuten inwerken.
 - De werking wordt al zichtbaar na 10 minuten.
- 6. Schuren**
 - Schuur het oppervlak na 30 minuten met een schuurspons om de sluier los te maken van het oppervlak.
- 7. Verwijderen van vuil**
 - Neem het vuile water op met een spons in plaats van weg te spoelen.
 - Ververs de spons en het water regelmatig.
 - Let op: Spoel het vuile water niet weg! Het kan zich hechten aan andere tegels.
- 8. Nareinigen**
 - Reinig het oppervlak opnieuw met **Varistone Bio Krachtreiniger**.
 - Spoel vervolgens na met schoon water voor een fris eindresultaat.



TIP!

Zet altijd eerst een proefvlak op. Zo kun je het effect beoordelen voordat je het hele oppervlak behandelt. Werk in kleine vlakken: dit voorkomt indrogen van het middel en je loopt niet door het werk heen.