



VARISTONE®

Werkinstructie

Verwijderen van 1K voegmortel-sluier met VARISTONE EPEX 1K Cracker)

VARISTONE EPEX 1K Cracker is speciaal ontwikkeld om sluiervorming van 1-component voegmortels (zoals Varistone LM Aqua) te verwijderen. Volg onderstaande stappen voor een optimaal resultaat.

- 1. Voorreiniging**
 - Verwijder los zand en organisch vuil met [Varistone Bio Krachtreiniger](#).
 - Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een handstoffer of kokosbezem.
 - Laat het middel 5 minuten inwerken.
- 2. Oppervlak drogen**
 - Maak het oppervlak zo droog mogelijk met een trekker en/of bladblazer.
- 3. Aanbrengen van EPEX 1K Cracker**
 - Breng het product onverdund aan met een blokkwast of vachtroller.
 - Verdeel gelijkmatig over de tegels.
 - Houd 1 cm afstand tot de voegen.
- 4. Voorkom indroging**
 - Benevel het oppervlak licht om indrogen te voorkomen, zeker op zonnige dagen.
 - Tip: Behandel bij voorkeur in de vroege ochtend.
- 5. Inwerktijd**
 - Laat de EPEX 1K Cracker minimaal 30 tot maximaal 120 minuten inwerken.
- 6. Schuren**
 - Schuur de tegels daarna met een schuurspons om de sluier los te maken van het oppervlak.
- 7. Verwijderen van vuil**
 - Neem het vuile water op met een spons in plaats van weg te spoelen.
 - Ververs de spons en het water regelmatig.
 - Let op: Spoel het vuile water niet weg! Het kan zich hechten aan andere tegels.
- 8. Nareinigen**
 - Reinig het oppervlak met [Varistone Bio Krachtreiniger](#) (verhouding 1:5)
 - Spoel vervolgens na met schoon water voor een fris eindresultaat.



TIP!

Zet altijd eerst een proefvlak op.
Zo kun je het effect beoordelen voordat je
het hele oppervlak behandelt.
Werk in kleine vlakken: dit voorkomt
indrogen van het middel en je loopt niet
door het werk heen.