

# Varistone TH

*Hechtmortel op trascementbasis*

## Producttoepassing:

Varistone TH is een trascementhoudende hechtlaag voor het lijmen volgens de dikbedmethode van gres-en mozaïektegels en van natuursteen in een aardvochtig mortelbed.

De hechtlaag wordt gebruikt tussen de cementgebonden afwerkvloer en de dikbedmortel, maar ook tussen de dikbedmortel en de tegels.

## Verwerking:

Vóór het opbrengen van de hechtlaag op de afwerkvloer moet deze van tevoren matvochtig worden gemaakt. Vervolgens moet de hechtlaag in een inwasbare consistentie met een bezem worden opgestreken. Hiervoor wordt het poeder met ca. 50 gew.-% water gemengd.

De dikbedmortel moet vers-op-vers op de hechtlaag worden opgebracht. Bij het verlijmen van natuurhardstenen op het dikbed moet de dikbedmortel worden gemaakt van trascement. Voor het verlijmen van de tegel-of natuursteenplaten op de vochtige dikbedmortel wordt de hechtlaag in inwasbare consistentie volledig dekkend opgebracht onder de tegel.

## Technische gegevens:

Basis	Trascement, kunststoffen en vulstoffen
Oplosmiddelen	Geen
Kleur	Grijs
Consistentie	Poedervormig
Dichtheid	Ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup> (stortdichtheid)
Wijze van aanbrengen	Handstoffer of getande lijmkam
Max. lucht- en object- verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur
Reiniging	In verse toestand met water, in uitgeharde toestand mechanisch
Mengverhouding	poeder 1 : water 0,5



**VARISTONE®**

## Verbruik:

Het verbruik van Varistone TH bedraagt ca. 3 kg/m<sup>2</sup> (kant en klaar gemengd materiaal) per bewerking. Afhankelijk van de ondergrond kan de verbruikshoeveelheid variëren.

## Levering en opslag:

Varistone TH wordt geleverd in zakken van 25 kg (netto inhoud).

Varistone TH is droog en in de originele, gesloten verpakking minstens 9 maanden houdbaar.

## Opmerkingen:

GISCODE ZP 1.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop-en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.