

Varistone PZ Easy Plus

Stofarm polymeerzand voor (sier)bestrating

Toepassing:

VARISTONE PZ Easy Plus is een innovatieve polymeer gebonden voegmortel voor het voegen van allerlei soorten (sier)bestrating zoals tuinpaden, terrassen en opritten.

VARISTONE PZ Easy Plus wordt gebruiksklaar in emmers van 20 kg geleverd in de kleuren naturel, steengrijs, basalt en zwart.

VARISTONE PZ Easy Plus kan eenvoudig over de bestrating worden uitgestrooid en droog in de voegen worden ingeveegd. Het materiaal is zo fijn dat ook smalle voegen probleemloos kunnen worden gevuld. De eerste keer wanneer het bindmiddel met water in contact komt begint de uitharding. Het bindmiddel reageert al direct, zodat de voegen niet bij het afspoelen uit kunnen spoelen. VARISTONE PZ Easy Plus hardt daarna uit en is blijvend flexibel. U blijft een stabiele voeg houden, die bestand is tegen vorst, wind en water.

Eigenschappen:

- Fijn zand. Stofarm te verwerken
- Vermindert de groei van onkruid
- Vermindert het graven van insecten
- Waterdoorlatend
- Flexibel
- Geen filmvorming van bindmiddel
- Waterbestendig
- Voor allerlei soorten bestrating
- Eenvoudig te verwerken

Voorwaarden:

- De ondergrond moet stabiel en voldoende drainerend zijn.
- De opbouw van de bestrating moet afgestemd zijn op de te verwachten (verkeers)belasting.
- Voegmortels kunnen geen verzakkingen uit de ondergrond en losliggende tegels opvangen.
- Het in te voegen oppervlak en de voegen moeten schoon en volledig droog zijn om te voorkomen dat het bindmiddel door het



VARISTONE®

aanwezige vocht gaat reageren en het product aan de stenen blijft plakken of vlekken veroorzaakt. Bij kleiklinkers extra opletten. Zelfs als het oppervlak droog lijkt, zijn deze toch nog regelmatig vochtig. Haal de klinkers een aantal dagen voor het leggen uit de verpakking om volledig te drogen.

- Voegbreedte: minimaal 2 en maximaal 4 mm
- Voegdiepte: minimaal 40 mm
- Verwerk VARISTONE PZ Easy Plus uitsluitend bij droog weer, goede weersvoorspellingen en een temperatuur boven 10°C gedurende 48 uur na het aanbrengen van het product.

Verwerking:

1. Aanbrengen

Verdeel VARISTONE PZ Easy Plus gelijkmatig over de droge bestrating.

Werk het materiaal in de voegen door het met een zachte bezem in diagonale richting t.o.v. de voeg te vegen.

Verdeel het materiaal over de gehele oppervlakte en zorg ervoor dat het homogeen gemengd blijft. Je voorkomt daarmee dat er kleurverschillen ontstaan en dat de voegmortel niet goed uithardt.

2. Verdichten

Verdichten zorgt ervoor dat er geen holle ruimtes meer zijn en de voeg geheel gevuld is. Dit zorgt voor compacte, stevige en duurzame voegen.

Veeg de bestrating schoon voordat je gaat verdichten.

Tril de bestrating af om de voegen goed te vullen. Gelieve de aanwijzingen van de producent van de toegepaste stenen/tegels op te volgen of deze aangetrild mogen worden of niet.

Als de tegels niet aangetrild mogen worden of bij grote en zware tegels, gebruik je de Variroller. Bij bestratingen met facet de voegen tot onderkant facet vullen.

Varistone PZ Easy Plus

Stofarm polymeerzand voor (sier)bestrating

Herhaal stap 1 en 2 tot de maximale verdichting bereikt wordt.

Verwijder het overtollige materiaal zorgvuldig in diagonale richting met behulp van een kokos bezem. Op deze manier wordt het zojuist aangebrachte materiaal niet uit de voegen geveegd.

Indien noodzakelijk kunnen met behulp van een bladblazer de laatste resten polymeerzand worden verwijderd.

3. Bevochtigen

Besproei de bestrating met een fijne waterstraal (douchestand) zonder het voegzand te verplaatsen. Werk in stukken van ongeveer 20 m². Begin aan de zijde die het laagst gelegen is. Sproei minimaal 30 seconden tot de voegen 100% met water zijn verzadigd en het water op de bestrating en de voegen blijft staan. Ga verder met het volgende stuk.

Als de hele oppervlakte bewaterd is, direct verder afspoelen tot de schuimlaag weg is.

4. Drogen

Na het afspoelen moet VARISTONE PZ Easy Plus volledig drogen zodat het materiaal kan uitharden. Om optimaal te kunnen uitharden moet het voegzand volledig drogen. Daarom wordt verwerking bij droog, zonnig weer aanbevolen. Bescherm het oppervalk gedurende 3 uur tegen regen. Verleng de regenbescherming bij lage temperaturen!

Technische specificaties:

Samenstelling:	hoogwaardig fijn kwartzand en bindmiddel.
Voegbreedte:	2 tot 4 mm
Voegdiepte:	minimaal 40 mm
Kleuren:	natuurlijk, steengrijs, basalt en zwart.



VARISTONE®

Verwerkingstemperatuur:	min. +10°C en max. +30°C
Temperatuur tot 2 dagen na verwerking:	min 10 °C en max 30 °C
Beloopbaar:	na ca. 3 uur (bij 20 °C)
Volledig belastbaar:	na volledige doorharding (minimaal 72 uur)

Verbruik:

Het verbruik is naast het formaat van de tegel of steen afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.

Gebruik de verbruiksmeter op onze website www.varistone.nl voor een indicatie van de benodigde hoeveelheid polymeerzand.

Verpakking:

In emmers van 20 kg – 32 emmers per pallet.

Opslag en houdbaarheid:

Niet blootstellen aan weersinvloeden. Vorstvrij, koel en droog op houten pallets opslaan. Aangebroken verpakkingen meteen weer sluiten. Bij juiste opslag minimaal 12 maanden houdbaar.

Overige informatie:

Indien VARISTONE PZ Easy Plus wordt verwerkt tussen bestaande bestrating dient u de oude voegvulling, eventueel onkruid en andere vervuiling eerst te verwijderen tot vereiste voegdiepte. VARISTONE PZ Easy Plus is uitsluitend geschikt voor het voegen van tuinpaden en terrassen en licht belaste opritten of ingangswegen. Bij toepassing tussen bestratingen met zwaardere (verkeers)belasting en gebruik van veeg- zuigmachines kan er schade ontstaan aan de voegen!

Varistone PZ Easy Plus

Stofarm polymeerzand voor (sier)bestrating



VARISTONE PZ Easy Plus niet gebruiken in "permanent natte ruimtes" bijvoorbeeld bij zwembaden, fonteinen, vijvers, afvoerkanalen, enz., aangezien het voegzand dan langzaam zal oplossen bij blootstelling aan constant water of stilstaand water.

Opmerkingen:

Het kan noodzakelijk zijn om bij steensoorten waarmee geen ervaring is opgedaan, een proefvlak aan te leggen!

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.